

エッジプロ 90

# EDGE PRO 90

Heavy Duty Polyurea Joint Filler For Industrial Concrete Floors

## 超速乾コンクリート目地・クラック充填材



少し山盛りになるよう注ぎ  
硬化してから削ぎ取ります。



600 ml デュアルカートリッジキット

倉庫・配送センター・製造施設など車両走行の負荷が最も高い床に最適。  
素早く固まり、操業を止める必要がありません。ひび割れの補修にも。

### 7つの特徴

- 15分で急速硬化、45分後には車両走行が可能。  
操業を止められない工場や  
配送センター等の補修に最適。
- 目地の保護やひび割れの補修に最適な**微弾性**。  
硬化すると硬めのゴムようになります。
- 非常に**高い耐久性**。  
最も車両走行の負荷が高い工業用床で  
目地を充填でき、剥離を防ぎます。
- 盛り上げて固め、上部を削り取ることでより  
**平らに仕上がります**。
- 一般的なポリウレタ系目地材より**耐湿性に優れ**、  
湿った箇所へも高い接着性があります。
- 退色、黄変、その他の**変色を防ぎます**。
- 高耐久エポキシ系目地材に匹敵する特性と  
耐久性を持つ、随一の**高耐久ポリウレタ製品**です。



#### ■カラー

ドフテールグレー

#### ■仕様

- ・2液型、無収縮、急速硬化型のポリウレタポリマー液体で構成されており、硬化するとショア A90-92 のゴムのような固体になります。
- ・気温 -7℃～49℃で使用できます。

#### ■使用箇所

- ・屋内用です。温度変化による収縮等のため屋外使用には適さない場合があります。
- ・通気性のない床には適しません。

#### ■テクニカルデータ

- ショア硬度..... 90～92
- 張力強度..... 920 psi
- コンクリートへの付着強度..... 300-350 psi
- 床での作業時間..... 40～45 分
- 指に付着しなくなるまでの時間..... 10～15 分
- 車両走行可能時間..... 45 分後

○ Edge-Pro 90 は、米国コンクリート学会の技術委員会ガイド 301-16、302.1R-15、310R-13、360R-10 およびポルトランドセメント協会 (PCA) の地上コンクリート床によって定められた床ジョイントフィラーガイドラインを満たしています。(2008)。

販売代理店

■輸入総合代理店・お問い合わせ



株式会社 **カンエツ**

〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1  
TEL.04-2941-6888 E-mail: info@kan-etsu.co.jp  
FAX.04-2946-8040 HP: http://www.kan-etsu.co.jp