

ラピッドリフロア

# Rapid Refloor

Repair Concrete Defects like Bolt Holes and Pop Outs

## コンクリート表面クラック・欠損部補修材



コンクリート表面の剥落、クラック、欠損跡などの補修、修復に。

### 5つの特徴

- 既存床の色に合わせた豊富なカラーバリエーションで対応可能です。
  - 20分～30分で重量のある台車や、フォークリフト等の通行が可能です。※20℃の場合
  - 30分で余剰材を取り除く研磨が可能です。※20℃の場合
  - 粘度が低いため、0.4 mm幅の狭いクラックにも充填できます。
  - 本製品は無臭で、危険物扱いではありません。
- ・構造強度のあるポリウレタン / ポリユレアの組み合わせで 100%構成されています。硬化後、ラピッドリフロアは、硬い構造強度のあるポリマーになり (シヨアD 硬度 / 硬度の表示値 70-75. B)



600 ml(300+300)デュアルカートリッジ  
250ml カートリッジ  
※スタティックミキサー付き

### ■カラー

この色見本は一例です。これ以外の色も作ることができます。  
※250ml カートリッジは◆印のついた色のみになります。

Agreeable Gray	Cardboard	Fawn Pebble	Limestone	◆Ryno Gray	Antique Cork	Cast Iron	Fine Wine
Meijer Brown	Safari	Basil	Chateau Gray	French Roast	Mocha Brown	Sierra Redwood	Bavarian Oak
Clear/Natural	Gauntlet Gray	Moony Gold	◆Standard Gray	Black	Cobble Brown	Grand Canal	Oiled Teak
Terra Cotta	Black Fox	Curry	Gray Area	Outerspace	Traffic Yellow	Brevity Brown	Dark Knight
High Tea	Peater	Turkish Coffee	Brick Paver	Deep Sea Dive	Intellectual Gray	Porpoise	◆Warm Stone
Brownstone	Dorian Gray	Kak Green	Relic Bronze	Well Bred Brown	Burnt Sierra	◆Oxide Gray	Leis Brown

### ■使用箇所

- ・紫外線による変色が始まる恐れがあるため屋外には適しません。
- ・弾性がないため、振動のある箇所には適しません。

### ■テクニカルデータ

- ゲルタイム※ ..... 5～8分  
※注入剤が流動性を失い、粘性が急激に増加するまでの時間
- 指に付着しなくなるまでの時間 ..... 1～2分
- 交通可能時間 ..... 15～30分後
- 匂い ..... 無臭
- 収縮 ..... なし
- ASTM インターナショナル(世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関)に適合しています。

販売代理店

■輸入総合代理店・お問い合わせ



株式会社 **カンエツ**

〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1  
TEL.04-2941-6888 E-mail: info@kan-etsu.co.jp  
FAX.04-2946-8040 HP: http://www.kan-etsu.co.jp